

ISONEM A4

Akrilik mastik

Ürün Kodu: 008

Polimer esaslı yüksek dolgu ve köprüleme özelliğine sahip mastiktir. U.V, güneş ve dış hava koşullarına karşı oldukça dayanımlı, dirençli ve elastiktir. Tek bileşenlidir. Üzeri boyanabilir. Uzun ömürlüdür. Yanıcı değildir. Emici, kuru ya da hafif nemli her türlü yüzeye yapışabilir. Prefabrik yapıların genişleme fugaların da, dilatasyonlar da, iç ve dış cephelerin çatlak veya derzlerinde. Seramik ve taş kaplamaların ek yerlerinde, çatı, eternit, alüminyum kaplamaların birleşim yerlerinde mükemmel dolgu ve yalıtım sağlar.



Kullanım Alanları:

- Dilatasyon ve genişleme derzlerinde,
- Baca dibi süzgeç kenarlarında,
- Fuga ve derzlerde,
- Eternit, alüminyum, cam, plastik doğrama ve kenarlarında,
- Taş, seramik, mermer vs. gibi kaplamaların ek yerlerinde, Süpürgeliklerde,
- Çatlaklarda veya deliklerin doldurulması yada onarılmasında,
- Prefabrik oluk ve cephelerin ek birleşim yerlerinde.

Kullanım şekli :

Yüzey hazırlığı; Yüzey mutlaka temiz olmalıdır. Kir, yağ, çamur, pas vs gibi aderans azaltacak etmenlerden arındırılmalıdır. Beton yüzeylerde tozuma varsa veya çok emici ise astar olarak ISONEM A4 1:5 oranında suyla inceltilerek yüzeye sürülmelidir.

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.)

Fax : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com)

E-mail : isonem@isonem.com

Uygulama şekli:

ISONEM A4 ambalajı açıldıktan sonra homojen kıvam elde edilinceye kadar 2 dk. karıştırılır. Eğer dilatasyon veya genleşme derzi yapılıyorsa mutlaka önceden derze PE dolgu fitili konulması ve üzerine uygulamanın yapılması önerilir. Kullanıma hazır olan ISONEM A4 bir spatula yardımı veya ağızdan dolma mastik pompası vasıtası ile mevcut hazırlanan satıha doldurulur. Doldurulduktan sonra yüzey ıslak bir sünger ile düzeltilir.

Sarfiyatlar:

BOYUT M.TÜL DEKI SARFIYATI KG

5X5 mm 30 gr 30 gr

10X10 mm 150 gr 150 gr

15X10mm 225 gr 225 gr

25x12 mm 450 gr 450 gr

Teknik özellikleri:

Yoğunluk: 1,5g/ml

Kabuk bağlama süresi: 15 dk.

Shore A sertliği: 20

E 100 Modülü: 5 N/cm² (0.5 kp/cm²)

Isı mukavemeti: -20C C ile + 80C C

Devamlı elastikiyet: %10

Depolama: Serin ve kuru yerde 12 ay

Ambalaj : 20 Kg. teneke kova

Rrenk : Beyaz, istenildiğinde renklendirilebilir.

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : isonem@isonem.com