

## ISONEM BE 89 - 2K

Bitüm esaslı çift komponentli likit membran su yalıtımı

Ürün Kodu: 009

**ISONEM BE 89 2K** çift komponentli, elastikiyet ve mukavemeti çeşitli katkı ve polimerlerle güçlendirilmiş bitüm + çimento esaslı, elastik ve çabuk kuruyan su bazlı likit membrandır. Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak, suya ve rutubete karşı dayanıklı ve elastik bir kaplama oluşturur.



### Kullanım Alanları

- ISONEM BE 89 2K, bütün yatay ve düşey yüzeylerde, temel, mahzen ve bodrum duvarlarının dıştan izolasyonunda, banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerde, sızıntı sularının izolasyonunda kullanılır.
- Geniş çatlaklı yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken izolasyon uygulamalarında, yalıtım filesi vb. donatıyla birlikte kullanılır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

İçerik: Bitüm Emülsiyonu + Çimento

İnceltme: Su

Karışım Yoğunluğu: 1, 2 g/ml

Uygulama Sıcaklığı : +5 C – +35 C arası.

Kürlenme Süresi: Dokunma Kuruma: 1 - 2

Tam Kuruma: 4 – 5 saat

### ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

**Fabrika** : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

**Tel** : +90.232. 437 02 24 (Pbx.)

**Fax** : +90.232. 437 01 33

**Web** : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com)

**E-mail** : [isonem@isonem.com](mailto:isonem@isonem.com)

## Avantajlar

- Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
- Su bazlı olduğundan çevre dostudur.
- Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
- Karışımında su bulunduğu için yüzey nemli dahi olsa iyi bir yapışma sağlar.
- Kalıcı elastikiyeti vardır.
- Çatlak örtme kapasitesi yüksektir.
- Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.

## YÜZEY HAZIRLIĞI

Kaplanacak yüzeyin temiz ve sağlam olması gereklidir. Yapışmaya ters etki yapacak tüm yabancı maddeler temizlenmeli ve yüzey su ile iyice yıkanmalıdır. Çatlaklar ve boşluklar ISONEM M 03 Elastik Tamir Harcı ile onarılmalıdır.

## UYGULAMA

ISONEM BE 89- 2K soğuk uygulamalıdır. Torbadaki toz bileşen, sıvı bileşenin içine dökülür ve düşük devirli bir karıştırıcı ile toprak kalmayınca kadar karıştırılır. Karıştırıldıktan sonra fırça ile uygulanır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 1 - 2 saatte kurur. Nemli ancak yağ olmayan yüzeylerde uygulama yapılabilir. Yağışlı havalarda veya +5 dereceden düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. En az iki kat uygulanmalı, bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir.

## SARFIYAT

En az iki kat uygulama yapılır. Her kat için 1,25 - 2 kg/m<sup>2</sup>

## AMBALAJ

Takım halinde 18 kg teneke kovada sıvı bileşen ve 6 kg plastik kutuda toz bileşen.

## DEPOLAMA

Sıvı bileşen ambalajında iken dondan korunmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajlarında, kuru ve serin olarak depolandığında raf ömrü 1 yıldır.

### ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

**Fabrika** : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

**Tel** : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

**Web** : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : [isonem@isonem.com](mailto:isonem@isonem.com)