

ISONEM DF 9

Akrilik esaslı ıslak hacim su yalıtımı

Ürün Kodu: 007

Elastomerik reçine esaslı solvent içermeyen tek kompenanantlı akrilik polimer esaslı su yalıtım malzemesidir.

Uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz, su geçirimsiz ve elastik bir kaplama oluşturur. Kaplama yüksek mekanik mukavemete dayanıklıdır. Yüksek çatlak köprüleme kapasitesine sahip olan ISONEM DF 9 üzerine fayans, seramik ve her türlü kaplama uygun bir yapıştırıcıyla yapıştırılabilir. Ancak her zaman akrilik yalıtım malzemesinin üzerine yine aynı bazda akrilik yapıştırıcı olan ISONEM M 20 kullanılmasını öneriyoruz.



Metal, plastik ve tahta beton, şap vb. pek çok yüzeye mükemmel yapışır ve bu sayede zemin-su gideri-boru gibi geçişleri son derece güvenli yalıtır.

TEKNİK VERİLER

Uygulama sıcaklığı: +5 C ile 30 C arasında olmalıdır.

Renk: beyaz, krem, gri yada istenilen renklerde olabilir.

Yoğunluk: 1,55 g/cm³

Su buharı geçirgenliği: 7.6 g/m² gün

Co2 gazı geçirgenliği: 0.4 g/m² gün

Eş değer hava katmanı kalınlığı Sd: 2.50 m

Çekme dayanımı: 7,0 n/mm² (+ 20 C)

Kopma uzaması: %130 (+20C)

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.)

Fax : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com)

E-mail : isonem@isonem.com

KULLANIM ALANLARI:

Islak hacimlerde

Banyo-duş-wc

Teras ve balkonlarda

Mutfak ve benzeri ıslak olan her mekânda ierde ve dıřarıda kullanıma elverişlidir.

KULLANIM ŐEKLİ

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru veya az nemli ve temiz olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler önceden yüzey tamiratları ve benzeri yalıtım öncesi hazırlığın yapılması gereklidir. Duvar ve taban birleşim yerlerinde 75 gr file takviyeli kullanılmalıdır.

ISONEM DF 9 kullanıma hazırdır fakat kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Eđer uygulama yapılacak yüzeyde aderans önleyici toz kir vb. şeyler varsa alt zemine aderans arttırıcı ISONEM D10 sürülmelidir.

UYGULAMA ŐEKLİ:

ISONEM DF 9 fıra ya da ruloyla yüzeye önce 1:1 oranında su ile inceltilerek astar olarak sürülür. Astar 4 saat kurumaya bırakılır. Ardından ISONEM DF 9 inceltilmeden 4 saat arayla İki kat olarak uygulanır.

Sarfiyat: 1 kg/m²

Ambalaj Őekli: 20 kg teneke ambalajlarda

Depolama: 12 ay raf ömrü

Aletlerin Temizliđi: Uygulamadan sonra su ile

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŐTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : isonem@isonem.com