

## ISONEM ISOPACT

Alçı sıva altı aderans artırıcı

Ürün Kodu: 035

**ISONEM Isopact**, brüt beton ve tavanlar için alçı sıvanın yüzeye aderansını ve çalışma süresini arttırıcı sentetik reçine esaslı bir dispersiyondur.

### Kullanım yerleri

- İç mekânlarda
- Duvarlar ve tavanlar için
- Makina sıva alçısı, alçı sıva ve alçı kireç harçlarının brüt beton üzerine aderansını arttırmak ve iyileştirmek için
- Tavan sıvaları için astar olarak



### Ürün Avantajları

- Alçı sıvaların brüt betona aderansını arttırır, alçı sıvaların zeminden kopmasını önler.
- Alçı sıva harcının hızlı su kaybını önler, sıva çatlaklarını minimize eder.
- Sıva yapılan zeminin su ihtiyacını en aza indirir, sıvanın her kısmı aynı mukavemette olur.
- Alçı sıvanın çalışma süresini arttırır.
- Solvent içermez, yanıcı ve patlayıcı değildir. Sağlığa zararlı buhar içermez.

### Teknik Özellikler

Malzeme Yapısı	: Sentetik reçine esaslı dispersiyon
Komponent	: Tek komponentli
Yoğunluk	: Ortalama 1,62 g / ml
Kıvam	: Macun, pasta

#### ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

**Fabrika** : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

**Tel** : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

**Web** : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : [isonem@isonem.com](mailto:isonem@isonem.com)

Rengi	: Oksit Kırmızı
Karıştırma suyu miktarı	: 12 kg lık kovaya 6 Lt su
12 kg lık ambalaj yeterliliği	: 50 - 80 m2 arası
Uygulama kalınlığı	: min 0,2 mm
	: max 0,4 mm
Sarfiyat	: 150-250 gr/m <sup>2</sup>
Çalışma sıcaklığı	: + 5 °C - + 30 °C arası (Zemin sıcaklığı)
Kuruma süresi	: 60 ila 120 dakika
Tam kuruma süresi	: Ortalama 24 saat
Servis sıcaklığı	: - 20 °C ile + 80 °C arası

\*Yukarıdaki değerler +23°C de ve %50 nisbi nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

## UYGULAMA

### Yüzey Hazırlığı

Zemin sağlam, temiz ve yüklere karşı dayanıklı olmalıdır. Yağ kalıntıları, bağlanmayı zayıflatıcı yüzeyler ve diğer her tür kalıntılar temizlenmelidir.

### ISONEM Isopact ile uygulama

- 1) 12 kg lık kovanın içerisine 6 Lt su ilave edilip ağır devirli bir karıştırıcı yardımı ile iyice karıştırılır. (ISONEM Isopact ile çalışılırken zaman zaman malzeme karıştırılır)
- 2) Karıştırılmış **ISONEM Isopact** tekstürlü rulo ile önceden hazırlanmış zemine uygulanır.
- 3) **ISONEM Isopact**, uygulandığı zeminde ilk kürünü hızlı alır. Uygulamadan önce zeminin emiciliğini ve sağlamlığını test edilmelidir.
- 4) Uygulanan **ISONEM Isopact** zeminde kuruduktan sonra makinalı alçı sıva veya mala ile alçı sıva uygulamasına geçilebilir.

## AMBALAJ

12 kg lık plastik kovalarda temin edilir.

## DEPOLAMA

Kapalı ve direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır. Düzgün depolama koşullarında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. (Don etkisinden koruyunuz.)

### ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

**Fabrika** : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

**Tel** : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

**Web** : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : [isonem@isonem.com](mailto:isonem@isonem.com)