

ISONEM POOL

Havuz boyası

Ürün Kodu: 042

ISONEM POOL çift bileşenli, mavi renkte poliüretan reçine esaslı havuz boyasıdır. Sudan ve su basıncından etkilenmez. Özellikle yeni yapılan yüzme havuzları, süs havuzlarında seramik kullanılmayacak ise **ISONEM POOL** kullanıma son derece uygun bir üründür. Sürüldüğü yüzeyde homojen mavi bir görüntü verir. Elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez. Alkali ve kloro karşı son derece dayanıklıdır. Rengi zamanla solmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz. Yüzeylerde yosunlaşma yapmaz, bakteri üretmez. İşçiliği son derece kolay ve ekonomiktir.



Kullanım Alanları:

- Beton, sıva ve şap üzerinde,
- Havuzlarda, su tanklarında, su depolarında,
- Metal tanklarda ve su sarnıçlarında,
- Süs havuzlarında, göletlerde, barajlarda, su kanallarında,
- Arıtma ve denge depolarında

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Mavi (istenildiğinde diğer renklerde)

Alev Alma Noktası: >21°C

Hacimsel Katı Madde %: 52±2%

Yoğunluk: 1,25 ± 0,1 gr/ml

Karışım Ömrü: 5 – 6 saat (20°C)

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : isonem@isonem.com

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı:

Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzey tamirleri, boşlukların/deliklerin doldurulması ISONEM M 03 Tamir Harcı ile yapılmalıdır. Beton ve sıva kaplı yüzeyler **ISONEM POOL** uygulaması öncesi ISONEM EP PRIMER (Solventiz Epoxy esaslı beton astarı) ile 0,3 – 0,4 kg/m² sarfiyat ile astarlanmalıdır.

Karıştırma:

Karışımı hazırlamadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B bileşenini A bileşenine ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar mekanik karıştırıcı ile 4 dakika boyunca karıştırınız.

Uygulama: Fırça rulo veya airless tabanca ile uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. İkinci kat ilk kat kuruduktan sonra 24 saat içerisinde yapılmalıdır.

Havuzun Doldurulması: Havuz su ile doldurulmadan önce 10 gün tam kürlenmeye bırakılmalıdır.

Sarfiyat: Yüzeğe bağlı olarak yaklaşık 0,5 – 1kg/m²

Depolama: Kuru ve serin ortamda 6 ay

Ambalaj: Toplam 4,5 kg set – A Komponent: 4,2 kg metal galon (Boya) + B komponent: 0,3 kg metal kutu (sertleştirici)

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : isonem@isonem.com