

ISONEM UNI-OIL

Kalıp yağı

Ürün Kodu: 044

ISONEM UNI-OIL yüksek kaliteli madeni yağ ve emülgatörler karışımı ile damıtma sudan elde edilen özel karşımdır. Her türlü emici kalıp yüzeylerinde kalıpların betondan ayrılmasını kolaylaştırmak, kalıpların kolay ve hızlı sökülerek temizlenmesini sağlamak, düzgün bir beton yüzeyi elde etmek için kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü emici kalıp yüzeylerinde özellikle ahşap kalıplarda kullanılır. Plywood, çelik, plastik ve ahşap kalıplara uygulandığında kalıbın kolay ve hızlı sökülmesini sağlar, kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.

AVANTAJLARI

Kalıbın kolay sökülmesini ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlar.

Betonun kalıba yerleştirilmesini ve hava kabarcıklarının çıkartılmasını kolaylaştırır, kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.

Kullanıldığı kalıbın verimlilik ve ömrünü arttırır, yapılardaki kalıp maliyetini ve işçiliği önemli ölçüde azaltır.

Aderans problemi oluşturmaz bu nedenle beton yüzeylerde boya ve siva öncesi astar kullanımını ortadan kaldırır.

Her türlü ahşap, çelik, plywood ve plastik kalıp sistemlerinde kullanılır.



ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

Web : <http://www.isonem.com> **E-mail** : isonem@isonem.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: Süt beyazı

Tip: Emülsiyon

İçerik: Mineral yağ bazlı emülsiyon

Yoğunluk: 0,87 – 0,97 g/cm³ (20°C)

PH: 6 – 8

Alev Alma Noktası: Alev almaz

Raf Ömrü & Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında 6 ay, su ile emülsiyon halinde olduğu için dondan korunmalıdır.

Ambalaj: 30 kg PE bidon, 200 kg varil

Uygulama: Kalıp Yağı, kullanımından önce kalıplar temiz olmalıdır. Uygulama, fırça, rulo veya püskürtme ile kalıp yüzeyine tek katta homojen olarak yapılır. En iyi performansın elde edilebilmesi için ürünün ince bir film tabakası oluşturması sağlanmalıdır. Aşırı yap kullanımı betonda lekelenmelere yok açabileceğinden, yüzeyindeki aşırı yağ sünger, bez vb. ile alınmalıdır. Yeni uygulanmış kalıp yüzeyleri beton dökümünden önce yağmurdan korunmalıdır.

Sarfiyat: Kalıbın durumu, yüzeyi ve cinsine ve ayırma metoduna bağlı olarak (tahta, plastik vs.) 1 kg ile 20-80m² yüzey kaplanır.

DİKKAT: ISONEM UNI-OIL dondan korunmalıdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ:

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : isonem@isonem.com